

DUNAPLASZT PVC és GUMI Festék

MŰSZAKI ADATOK:

Felépítés: Különleges akril és poliuretán diszperziót, színező és kopás-állóságot növelő pigmenteket tartalmazó festék.

Választék:

DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK minden RAL színben megrendelhető.

Alkalmazási terület: Új és használt PVC padlók és egyéb PVC-ből készült tárgyak, valamint kemény és lágy mesterséges vagy természetes kaucsukból (GUMI) festése (pl. külső műanyag redőny, PVC esőcsatorna, műanyag ablakkeret gumi profil stb.).

Esztétikus, kopásálló, csúszásgátló bevonat. Ecseteléssel, szórással, hengerrel hordható fel egy vagy két rétegben.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenzió
pH érték	8-9
Kifolyási idő 20 °C-on (MSZ EN 535:1994)	erősen tixotróp, nem mérhető
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 120 °C-on, 2 óra	min. 54
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990)	1,05-1,20 g/cm ³
Száradási idő 20 °C-on (MSZ ISO 1517:1993)	
1. fokozat	0,5 óra
6. fokozat	24 óra
Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979) 20 °C-on	1 óra múlva
Bevonat külseje	egyenletes selyemfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999)	0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987)	min. 4 mm
Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990)	megfelelő
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983)	24 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan
Mosószerállóság (MSZ 9640/13: 1988) 8 órán át tartó mosószeroldatban merítés után	a bevonat változatlan
Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra	a bevonat változatlan
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)	10-11 m ² /l/réteg

Hígítás: Hígítani nem szükséges, de vízzel lehet.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 36 hónap.
FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 0,25 l, 0,75 l-es lakkozott fémdobozban.

Alkalmazás: Tisztítsuk meg a PVC vagy GUMI felületét mosószeres vízzel. Ecsettel, hengerrel vigyük fel egy vagy két rétegben a DUNAPLASZT PVC ÉS GUMI FESTÉKET. A második réteget 20 °C 2 órás száradás után alkalmazhatjuk. 24 óra múlva a felület igénybe vehető.
A festendő felületnek legalább 10°C-os kell lennie.

GÉPKOCSI ABRONCSOK FESTÉSÉRE NEM ALKALMAS!

Veszélyes anyagtartalom: Veszélyes anyagot nem tartalmaz.

VOC tartalom: A termék legfeljebb 45 g/l VOC-t tartalmaz

Figyelmeztető mondatok:-

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 – Gyerekektől távol tartandó

P 261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

2014.