

DUNAPLASZT Teraszfesték

MŰSZAKI ADATOK:

Felépítés: Különleges akrilát diszperziót, színező és kopás-állóságot növelő pigmenteket tartalmazó festék .Esztétikus, kopásálló, csúszásgátló kültéri bevonat. Beton-,aszfalt borítású felületekre.

Választék:

DUNAPLASZT TERASZFESTÉK fehér 100
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK krém 450
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK szürke 200
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK vörös 800
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK zöld 600
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK zöld 610

Alkalmazási terület: Alkalmas beton és aszfalt burkolatú kültéri és beltéri teraszok, sétányok, műhelyek, garázsok, pincék padlózatának kopásálló, UV-álló festésére. Felhordható ecseteléssel, szórószal és hengerrel, minimum két rétegben.

Eszétikus kopásálló, csúszásgátló kültéri bevonatot ad.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenzió
pH érték	8 - 9
Kifolyási idő (MSZ EN ISO 2431:2001) 20 °C-on, mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve min.	20 sec.
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 120 °C-on, 2 óra	min. 65%
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990)	1,5 – 1,7 g/cm ³
Száradási idő 20 °C-on (MSZ ISO 1517:1993)	
1. fokozat	15 perc
6. fokozat	30 perc
Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979)	4 óra múlva 20 °C
Bevonat külseje	egyenletes selyemfényű
Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990)	megfelelő
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983)	24 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan
Mosószerállóság (MSZ 9640/13: 1988) 8 órán át tartó mosószeroldatban merítés után	a bevonat változatlan
Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra	a bevonat változatlan
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)	11-13 m ² /l/réteg

Hígítás: Vízzel.

Betonfelület esetében az első rétegnél minimum 20% hígítás szükséges!

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 36 hónap.

FAGYVESZÉLYES! 5 °C alatt tárolni tilos!

Csomagolás: 2,5 l-es, és 20 kg-s PE vödörben.

Alkalmazás: A festék a felhordási módtól, és a festendő felülettől függően vízzel történő hígítást igényel. Beton esetében minimum 20 %-os hígítás szükséges az első rétegnél, a többi rétegeknél tartsuk be az alábbi felhordási módok szerinti utasítás.

Felhordás, száradás környezeti körülményei:

A festék +10°C, és +40°C közötti hőmérsékleten, 30 – 70% közötti relatív páratartalom határai között hordható fel.

Felület előkészítése:

A felületnek tapadó szennyeződésektől (zsír, olaj, por, sár) mentesnek kell lennie. A festék enyhén nedves felületre is felhordható.

Felhordási módok:

1. Ecsetelés, hengerezés:

A festéket ecsettel vagy hengerrel történő felhordás esetén, beton alapra 20 %, egyéb alapra 5 % vízzel hígítjuk. Ecsetelésnél ügyelni kell az ecsetcsíkok eldolgozására, valamint arra, hogy a felületi hibákba (lyukakba) nem gyűljön össze vastag festékfilm, ugyanis vastag rétegben (500 µm) a film berepedezhet.

2. Sűrített levegős szórás:

Ezt a módszert beton esetében nem alkalmazzuk, amennyiben mégis elkerülhetetlen, a beton felületet előnedvesítjük. A felhordáshoz max. 5%-os vizes hígítás elegendő. Meleg felület esetén célszerű a felületet vizes mosással 40°C alá hűteni. A porlasztást és a szórási távolságot úgy kell beállítani, hogy a felszórt festékfilm nedves legyen, tehát közvetlenül a szórás után még csillogjon. Száraz szórás esetén – tehát abban az esetben, amikor a szórt film már a szórás pillanatában lematul – a felület nedvesítése elégtelen lesz, ekkor a festékfilm tapadása nem elégséges.

Veszélyes anyagtartalom: Veszélyes anyagot nem tartalmaz.

VOC tartalom: 9 g/l

Figyelmeztető mondatok:-

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 – Gyerekektől távol tartandó

P 261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

2014.