

			Korrózió- gátló hatás	UV állóság	Típus	Komp.	Típus	Kev. arány	Réteg- szám	Réteg- vastagság (μ)	Anyag- szükséglet (kg/m ²)	Megjegyzés
FELÜLET MEGNEVEZÉSE	ACÉL	primer műhelyalapozó	2	2	Wash PRIMER	2K	PVP lakk és Foszforsav oldat	1 : 4	1	10 - 15	0,12	rozsdáátalakító, hegeszthető műhelyalapozó,zárt helyen véd
			2	2	DPL PRIMER	1K	PVB színes alapozó		1	15 - 20	0,15	rozsdáátalakító, hegeszthető műhelyalapozó,zárt helyen véd 12 hónapig
			3	2	HORGEPÁL cinkporos alapozó	1K+ hígító	cinkporos alapozó (epoxizsírsavészter ,95% Zn) szikkasztív tartalmú hígító		1	15 - 20	0,2	hegeszthető, katódos védelmet ad, zárt helyen 2 évig véd
		korróziógátló alapozó	2	2	TIX KORR	1K	Alkid alapú levegőn száradó színes korróziógátló alapozó		1-2	30 - 50	0,12-0,2	átfesthető: DPL kerítésfesték, Neolux 2 K akriláttal tilos !
			2	3	ALVIKORR	1K	Vinil akrilát alapozó és zománc egyben,(színes)		1	30	0,15	átfesthető: DPL kerítésfesték, Neolux Alvinol, alvikorr 2K akrilát, Metallux
			3	1	Epamin cinkporos alapozó	2K	Epamin cinkporos A (epox 955 Zni) Epamin B 001(poliamid)	10 : 1	1-2	30 - 60	0,3-0,4	átfesthető: DPL kerítésfesték, Neolux Alvinol, alvikorr Neolux 2K, Metallux
			3	1	EPOKORR	2K	Epokorr A (epoxi) Epokorr B 001	3 : 1	1-2	30 -45	0,2-0,25	átfesthető: Epokorr közbenső vascsillámmal, minden zománccal
			4	1	KATEPOX KM	2K	Katepox KM "A" Katepox KM "B"	1 : 1	2-3	80-150	0,2-0,25	átfesthető: Epokorr közbenső vascsillámmal, minden zománccal
	ACÉL és BETON	egy rétegű nehéz korróziós vastag réteg	5	1	KATEPOX	2K	Katepox "A" (epoxi) Katepox "B" (poliamid, kátrány)	1 : 1	2-3	100-250	0,18-0,2	Nem átfesthető (fekete) csak feketére vagy sötét barnára Neoluxszal v. Kerítésfestékekkel
			5	1	KATESIL	2K	Katesil "A" (epoxi) Katesil "B" (poliamid)	1 : 1	3-4	250-450	0,3-0,5	Nem átfesthető (fekete) csak feketére vagy sötét barnára Neoluxszal v. Kerítésfestékekkel
	ACÉL	közbenső töltőalap	4	1	EPOKOPRR	2K	Epokorr "A" Epokorr "B"	3 : 1	1	45-50	0,18-0,2	Mindennel átfesthető
			5	1	EPOKORR vascsillám	2K	Epokorr "A" vascsillám Epokorr "B" vascsillám	1 : 1	1	45-50	0,2-0,25	Mindennel átfesthető
		alapozó és zománc egyben	3	3	ALVIKORR	1K	Akrilvinil alapozó és zománc egyben		2-3	60-80	0,2-0,25	Nem szükséges
			2	2	DPL Kerítésfesték	1K	Alkid		2-3	80-100	0,25-0,27	Nem szükséges
	KÖNNYŰ FÉM	alapozó és átvonó	3	3	ALVIKORR zománc alapozó egyben	1K	Vinilakrilát		2	60-70	0,2	Nem szükséges
	ZOMÁNC	zománcok	3	3	ALVINOL	1K	Vinilakrilát		2	60-70	0,2-0,22	
			2	2	DPL Kerítésfesték	1K	Alkid		2	60-70	0,2-0,22	
			2	3	NEOLUX 1K	1K	Alkid		2	60-70	0,18-0,2	
			3	5	NEOLUX 2K	2K	OH Akrilát izocianát	3 : 1	2	60-70	0,18-0,2	
			3	4	METALLUX	2K	OH Akrilát izocianát	4 : 1	2	60-70	0,2-0,22	
			4	1	EPAMIN Zománc	2K	Epoxi színes, poliamid	2,5 : 1	2	60-70	0,2-0,22	

Magyarázat: 1=rossz, 2=gyenge, 3=megfelelő, 4=jó, 5=kitűnő