

		HAJÓ ANYAGA				
		FA	ACÉL	ALUMINIUM	ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ POLIÉSZTER VAGY EPOXI GÉL	
HAJÓK FESTÉSE	FELÜLET- ELŐKÉSZÍTÉS	40 C-os petroleum és lenolaj keveréke (50-50%)	DUNAPLASZT Primer 20μ	DUNAPLASZT Primer 20μ	Zsírtalanítás, tisztítás	
	ALAPOZÁS		KATEPOX kátránymentes "A" KATEPOX kátránymentes "B" keverési arány: 1/1 Réteg:2 Eszköz:ecset			
	BEVONAT	KÜLSŐ HÉJÁRA	ALVINOL LAKK Réteg:2 Eszköz:ecset	ALVINOL zománc vagy DPL HAJÓFESTÉK "A" és DPL HAJÓFESTÉK "B" keverési arány: 5/1 Réteg:2 Eszköz:ecset vagy teddy	ALVINOL zománc vagy DPL HAJÓFESTÉK "A" és DPL HAJÓFESTÉK "B" keverési arány: 5/1 Réteg:2 Eszköz:ecset vagy teddy	DPL HAJÓFESTÉK "A" és DPL HAJÓFESTÉK "B" keverési arány: 5/1 Réteg:2 Eszköz:ecset vagy teddy
		HAJÓFEDÉLZET	ALVINOL zománc matt Réteg:2 Eszköz:ecset	ALVINOL zománc vagy DPL HAJÓFESTÉK "A" és DPL HAJÓFESTÉK "B" soft keverési arány: 5/1 Réteg:2 Eszköz:ecset	ALVINOL zománc matt vagy DPL HAJÓFESTÉK "A" és DPL HAJÓFESTÉK "B" soft keverési arány: 5/1 Réteg:2 Eszköz:ecset, szórás vagy teddy	DPL HAJÓFESTÉK "A" és DPL HAJÓFESTÉK "B" soft keverési arány: 5/1 Réteg:2 Eszköz:ecset, szórás vagy teddy
		MERŰLŐ RÉSZÉRE	CUPROLIN antifouling > DPL Antifouling	CUPROLIN antifouling v. DPL Antifouling	Réztartalmú algásodásgátlót alkalmazni TILOS !	CUPROLIN antifouling v. DPL Antifouling