

NEOTEX Beltéri falfesték

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Polivinilacetát-polimer-diszperzió alapú, pigmentet, töltőanyagot, speciális adalékanyagokat tartalmazó vizes latex falfesték.

BTO 2430110000

Választék:

NEOTEX falfesték fényes fehér
NEOTEX falfesték selyemfényű fehér
NEOTEX falfesték matt fehér
NEOTEX falfesték megrendelés szerinti színben

Alkalmazási terület: Elsősorban nagy igénybevételnek kitett középületek, bankok, irodaházak, szállodák, továbbá kórházak üvegszövettel erősített fal- és mennyezet-felületeinek a festésére alkalmas.

Felhordható vakolatra, betonra, gipszkartonra, fára stb. is.

A NEOTEX bevonat tartós, kopásálló, rugalmas, könnyen tisztítható, fertőtleníthető, biztosítja a fal természetes lélegzését.

Ecseteléssel, hengerezéssel és szórással hordható fel.

Minőségi jellemzők:

Jellemző	Matt	Selyemfényű	Fényes
Külső	Fehér homogén eloszlású szuszpenzió		
Sűrűség 20°C-on, g/cm ³	1,45-1,55	1,45-1,55	1,3-1,4
Nem illó anyag (MSZ ISO 1515) 120°C, 1 ó, %, min.	60	60	58
pH	7	7	7
Száradási idő (MSZ ISO 1517) 20°C-on, perc, min porszárz	30	30	30
Átfesthetőség 20°C-on, óra, min	1	1	1
Bevonat	egyenletes		
Kiadósság(MSZ 9650/22): m ² /kg	6-8	7-8	8-9

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.
FAGYVESZÉLYES! Csak 5 °C hőmérséklet felett tárolható.

Csomagolás: 16 literes műanyag vödörben.

Alkalmazás: A NEOTEX falfestéket az üvegszövettel megerősített, megszáradt felületre – szükség esetén portalanítás - után kell felhordani.

Az első réteg felhordásakor a festéket kb. 15 % vízzel javasoljuk hígítani, a második rétegnél 5-10 % hígítást célszerű alkalmazni.

A második réteget kb. 1 óra száradási idő után lehet felhordani.

A NEOTEX hengerezéssel, ecseteléssel, és szórással is felhordható.

Festéskor a légtér és a festendő felület hőmérséklete is + 5°C fölött legyen.

Egyéb falfelületeken való alkalmazás esetén a régi laza festékrétegeket, enyves festékeket el kell távolítani. A por- és szilárd szennyeződésektől mentes, száraz felület szükséges. A felület hibáit, egyenlőtlenségeit ki kell javítani.

A megfelelően előkészített felületre az első réteg festésénél 25%-os, a második rétegnél kb. 10-15 %-os hígítást célszerű alkalmazni.

Szükség esetén a NEOTEX falfesték színezhető pl. Emfix színezőpasztával.

A munkaeszközöket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A NEOTEX falfesték bevonat a festést követően két hét elteltével tisztítható, fertőtleníthető.

Hígítás: Vízzel

Tűzvédelmi előírás: IV. Mérsékelt tűzveszélyes

Veszélyes anyagtartalom: Veszélyes anyagot egészségre káros mennyiségben nem tartalmaz

VOC tartalom: 15 g/l

2015.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.