

SZUPRÉN L MÁRTÓ

Levegőn száradó, vízzel hígítható termékcsalád

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Vízzel hígítható, vízzel oldható alkid-akril diszperzió kötőanyagú festék, mely többféle korróziógátló adalékot, pigmentet, valamint töltő és színezőanyagot tartalmaz.

Választék:

SZUPRÉN L MÁRTÓ selyemfényű RAL színválaszték alapján

Alkalmazási terület: Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Mártással, szórással és ecseteléssel hordható fel. Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

Minőségi jellemzők

- Külső:.....	színes homogén eloszlású szuszpenziók
- Kifolyási idő (MSZ EN ISO 2431:2001), 20 °C-on, mérőpohár 4-el, s, min.....	40
- Nem illó anyag (MSZ EN ISO 3251:2003), 105 °C-on, 2 óra, súly%, min.....	42
- Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max.....	30
- pH érték.....	8 – 9,0
- Hígíthatóság.....	csapvízzel
- Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), perc	
- 20 °C-on porszáraz.....	40-50
- teljes átkeményedés nap.....	7
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).(40µ száraz rétegben.....	10 m ² /kg

Tárolási garanciális idő: az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.

Csomagolás: 120 literes műanyaghordóban.

Alkalmazás:

Felület előkészítés: Oxidmentesítés, zsírtalanítás után mártható.

Füredő előkészítése: A mártási viszkozitás 35-40 sec., mérőpohár 4-el mérve. A vizet folyamatos keverés mellett adagoljuk a füredőhöz.

A homogénre keverés befejeztével a füredő keverését állítsuk le, tekintettel arra, hogy a hígított festéküledésre csak nagyon kis mértékben hajlamos, és a folyamatos keverés habképződéssel járhat.

Mártsuk bele a darabot a fürdőbe, hagyjuk 5 percig lecsepegni a felesleges festékmennyiséget.

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: max. 3% szerves oldószert, butil-glikolt tartalmaz.

VOC tartalom: max. 31 g/l

Figyelmeztető mondatok:

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

2014.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.